

## Powłoka trwała ułatwiająca usuwanie graffiti.

### Opis preparatu:

**KTX 06** jest to unikalny jednoskładnikowy, bezbarwnie wysychający preparat oparty na syntetycznych związkach krzemoorganicznych, do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti, posiadający funkcję ochrony przed naklejaniem plakatów o silnych właściwościach antyadhezyjnych, przez co przyklejanie plakatów, nalepek, taśm klejących posiadających własny klej jest utrudnione lub niemożliwe. Preparat jest szybkoschnący, utwardzany pod wpływem wilgoci z powietrza, wykazujący bardzo dobrą przyczepność. Zabezpieczona powierzchnia znakomicie chroni przed aerozolowymi farbami graffiti, większością markerów powszechnie dostępnych w handlu, tuszem, zmiennymi warunkami atmosferycznymi, ptasimi odchodami, brudem, kwaśnym deszczem, zapobiega wnikaniu wody i substancji szkodliwych, gumą do żucia oraz plakatami, nalepkami i klejem. KTX 06 po zastosowaniu stanowi antykorozyjną warstwę rozdzielającą, która zapobiega wnikaniu w podłoże i zmniejsza przyczepność farb/pigmentów/klejów, powodując łatwość w ich usuwaniu z powierzchni powłoki. KTX 06 jest preparatem otwartym dyfuzyjnie, posiada właściwości konserwujące oraz filtry UV - dzięki, którym utrwala kolorystykę zabezpieczanych powierzchni. Faktura zabezpieczanych powierzchni zostaje zachowana. Preparat występuje w dwóch wersjach: połysk, mat/półmat.

### Dane techniczne:

Wygląd: bezbarwna/szara ciecz.

Gęstość w 20°C: 0,89 g/cm<sup>3</sup>.

Temperatura zapłonu: powyżej 64°C.

Przepuszczalność Co<sub>2</sub>: ≥50 m. PN-EN 1062-6.

Przepuszczalność pary wodnej: ≤4 m. PN-EN ISO 7783.

Absorpcja kapilarna: ≤0,1 kg•m<sup>-2</sup>•h<sup>-0,5</sup>. PN-EN 1062-3.

Odporność na promieniowanie UV: 500 h.

### Dane techniczne po zastosowaniu:

Trwałość powłoki do 10 lat. Zmywanie graffiti: do 50 cykli.

Grubość suchej powłoki do około 180 μm w zależności od rodzaju podłoża i szorstkości.

Ochrona antygraffiti po 8 godz. Powłoka posiada właściwości antyadhezyjne, antyplakatowe, antygraffiti. Preparat pełni rolę powłoki hydrofobowej, antykorozyjnej elastomera wykazującego się dużą odkształcalnością z odpornością na działanie czasu i niekorzystne czynniki zewnętrzne termiczne, biologiczne, chemiczne, UV, alkalia, korozję, roztwory soli i amoniaku. KTX 06 jest trwałym systemem umożliwiającym wielokrotne usuwanie graffiti bez konieczności odtwarzania powłoki po czyszczeniu graffiti.

### Wygląd na podłożu:

Powłoka na podłożu tworzy efekt matu/półmatu lub połysku (zależnie od wybranej wersji), który może być bardziej lub mniej widoczny w zależności od rodzaju podłoża, kąta padania światła i nasłonecznienia. Kolor podłoża może ulec pogłębieniu, a w przypadku wyblakłych farb poprawia ich barwę/ożywia/wzmacnia kolor. Niektóre chłonne podłoża np. beton mogą nabrać ciemniejszego odcienia, zaleca się wówczas zastosować podkład gruntujący PX 07, który zapobiega, minimalizuje efekt ciemnienia zabezpieczanej powierzchni.

**Obszary zastosowań:**

**KTX 06** ma zastosowanie na powierzchniach chłonnych zarówno gładkich jak i porowatych wykonanych z materiałów budowlanych typu: bloczki wapienno-piaskowe, płyta włóknowo-cementowa, cegła, klinkier, tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe, beton, kamień naturalny np. piaskowiec, granit, trawertyn, do większości powłok malarskich i podłoży hydrofobizowanych, jak również do rzeźb, pomników, drewna oraz do systemów dociepleniowych. Nadaje się do stosowania na powierzchniach niechłonnych, takich jak ceramika, niektóre tworzywa sztuczne, laminaty, poliester, stal, stal ocynkowana, aluminium, farby proszkowe. Ze względu na różnorodność podłoży, przed aplikacją zaleca się wstępne przeprowadzenie prób, aby sprawdzić reakcję preparatu z podłożem, określić przyczepność, pogłębienie koloru podłoża itp.

**Podłoże:**

Podłoże musi być odpowiednio przygotowane: suche, zwarte i oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń atmosferycznych, brudu, mleczka cementowego, substancji szkodliwych, olej, tłuszczów, graffiti jak i również wykwitów pochodzenia biologicznego, organicznego. Przykładowe metody przygotowania podłoża: czyszczenie chemiczne, czyszczenie parą, mycie wodą pod wysokim ciśnieniem, oczyszczanie strumieniowo ściernie.

Powierzchnie niechłonne typu stal, tworzywa sztuczne, farby proszkowe należy odtłuścić np. izopropanolem. Pozostałości preparatów czyszczących po zastosowaniu mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie preparatu KTX 06 i dlatego muszą zostać całkowicie usunięte. Części elewacji, które nie powinny stykać się z preparatem zabezpieczającym należy chronić np. folią budowlaną.

**Zgodność z innymi systemami malarskimi:**

Powłoka KTX 06 mat jest zgodna z większością gruntów, hydrofobizatorów powłok malarskich w tym farb poliuretanowych, epoksydowych, układów akrylowych 2K, poliuretanowych 2K, powłok antykorozyjnych, rozpuszczalnikowych, farb i emalii ftalowych, olejnych, chlorokauczukowych, alkidowych, nitrocelulozowych, farb opartych na dyspersji winylowej, akrylowej silikatowej i silikonowej. Przy farbach proszkowych należy wykonać test przyczepności polegający na mocnym potarciu palcem naniesionej i wyschniętej powłoki antygraffiti. W przypadku pogorszonej przyczepności należy zastosować podkład gruntujący PX 08.

Potwierdzona zgodność dotyczy między innymi:

**1. Farb antykorozyjnych do betonu:**

Sika: Sikagard 550 W Elastic, Sikagard 680 S.

Sto: StoCryl V 100, V 200, V 400, V 450, V 500, EF, RB.

Hufgard: EuroCret Color Flex, EuroCret Color.

Megachemie: MEGApotect AR 100 E, MEGApotect AR 100 S.

Baumit Siliconcolor.

**2. Hydrofobizatorów do betonu:**

PHSC: Hydrogard W, Hydrogard S.

Hufgard: EuroCret HMC, HMB, HMX.

Sika: Sikagard 703 W, 702 W Aquaphob.

Sto: StoCryl HC 100, GW 100, HP 100, HP 150, HG 200.

Premix: Silcobet-1.

**3. Farb poliuretanowych:**

Hempel: Hempthane HS 55610.

**Sposób stosowania:**

Po otwarciu pojemnika preparat dokładnie wymieszać w całej objętości przez około minutę stosując mieszadło. Preparat po wymieszaniu jest gotowy do aplikacji. Mieszanie jest szczególnie ważne w przypadku powłoki w wersji "mat" ze względu na dodany czynnik matujący, który należy dokładnie wymieszać w całej objętości opakowania. Pojemnik po przelaniu odpowiedniej ilości materiału zamknąć. Dostęp powietrza do powłoki będzie miał wpływ na jej powolne utwardzanie, zwiększanie lepkości oraz późniejsze sieciowanie. Preparat nadaje się do użycia nawet kilka miesięcy po otwarciu pod warunkiem szczelnego zamknięcia opakowania i właściwego przechowywania. Przy wydłużonej aplikacji powłoki, należy po kilku godz. wykonać ponowne mieszanie preparatu. W zależności od warunków atmosferycznych średni czas użycia przelanej do np. naczynia/kuwety powłoki to około 6 godz. przy temp. 20°C, jednak powyżej 30 minut na powierzchni powłoki będzie się stopniowo tworzył tzw. „kożuch”, który należy usunąć przed przystąpieniem do dalszych prac. Względna wilgotność powietrza do 90%.

**Aplikacja powłoki antygraffiti KTX 06:**

Wersja MAT: od -5 do +30°C

Wersja POŁYSK: od +10 do +30°C

**Czas schnięcia przy temp. 22°C:**

Po 1 godz. pyłosucha.

Po 2 godz. sucha, zewnątrznie utwardzona, możliwość dotknięcia bez tzw. odcisków.

Po 3 godz. twarda.

Odpowiednie warunki atmosferyczne muszą utrzymać się przez cały okres schnięcia powłoki. Nakładanie powłoki w niższych temp. wydłuża czas schnięcia.

Preparat nakłada się w dwóch warstwach. Drugą warstwę powłoki nanosić po około 3 godz. po utwardzeniu pierwszej warstwy, przy temp. schnięcia 22°C.

Czas osiągnięcia całkowitej twardości powłoki otrzymujemy po około 7 godz.

przy temp. 22°C. Chronić przed deszczem przez co najmniej 4 godz. od aplikacji.

Nie ma ograniczeń czasowych w nakładaniu drugiej warstwy lub uzupełnianiu powłoki.

Przy dłuższej przerwie między warstwami, należy zabezpieczoną powierzchnię przemyć wodą, aby usunąć kurz i inne zanieczyszczenia atmosferyczne. Powłokę należy nanosić starannie, aby pokryć nią wszystkie nierówności i szczeliny w strukturze materiału.

Niedokładne nanoszenie preparatu może spowodować zmniejszenie skuteczności ochrony i problemy przy usuwaniu farb graffiti. Na szorstkiej oraz porowatej powierzchni, należy wytworzyć jednolitą i wystarczająco grubą warstwę ochronną powłoki. Przy pokrywaniu powłoką antygraffiti nowo wymalowanych podłoży należy zachować odpowiednią przerwę na utwardzenie powłoki malarskiej zgodnie z kartą techniczną danej farby.

W przypadku słabszej przyczepności powłoki do podłoża lub dla zmniejszenia przyciemnienia podłoża należy zastosować właściwy podkład gruntujący odpowiedni dla danego rodzaju powierzchni:

- podłoża niechłonne np. farby proszkowe, tworzywa sztuczne, stosować podkład gruntujący PX 08 w jednej do dwóch warstw.
- podłoża chłonne np. beton, piaskowiec, stosować podkład gruntujący PX 07 w jednej do dwóch warstw.

Podkład gruntujący PX 07 powoduje zmniejszenie zużycia powłoki antygraffiti oraz zapobiega minimalizuje efekt ciemnienia zabezpieczanej powierzchni.

Po zastosowaniu podkładu gruntującego powłokę antygraffiti KTX 06 zawsze nanosić w dwóch warstwach, najlepiej po około 24 godz.

Aplikacja podkładu gruntującego PX 07: +5 do +30°C.

Zwracać uwagę, aby nie nakładać za dużo powłoki na powierzchnie gładkie, w razie wystąpienia zacieków, należy je przed wyschnięciem rozprowdzić wałkiem po podłożu. Preparat można nanosić metodą natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego dyszą 12 do 17, a także używając wałków nie pozostawiających włókien.

Preparat można stosować w pomieszczeniach wentylowanych.

### **Technologia usuwania graffiti z powierzchni zabezpieczonej powłoką antygraffiti:**

Spryskać powierzchnie wodą lub zmywaczem chemicznym i za pomocą szczotki lub tkaniny zetrzeć graffiti. Przy większych powierzchniach lub podłożach porowatych zaleca się stosować metodę zmywania graffiti za pomocą myjki wysokociśnieniowej strumieniem wody do max 50°C i ciśnieniu do 100 bar., przesuwając równomiernie strumień wody bez dłuższego zatrzymywania w jednym punkcie.

Zalecaną i najszybszą metodą jest zastosowanie zmywacza chemicznego w postaci żelu poprzez naniesienie warstwy preparatu na graffiti, odczekaniu od kilku do 10 minut, roztarcie graffiti szczotką z miękkim włosiem, a następnie zmycie wodą pod ciśnieniem. Dedykowany zmywacz chemiczny do usuwania farb graffiti z powłoki antygraffiti KTX 06 to preparat KT 04 w formie płynnej oraz KT 04+ w formie żelu.

Po usunięciu graffiti, nie ma potrzeby ponownego nakładania powłoki, ponieważ zmyte zostaje tylko graffiti, a zabezpieczenie pozostaje nienaruszone.

Powłoka może ulec zniszczeniu jeśli użyte jest ciśnienie powyżej 100 bar, lub użyty jest system turbo - wirująca końcówka, wąski strumień dyszy oraz gdy koniec myjącej lancy jest za blisko powierzchni zmywalnej. Intensywne szorowanie powłoki może spowodować uszkodzenie zabezpieczenia lub ograniczyć liczbę cykli zmywania graffiti.

### **Usuwanie plakatów i klejów:**

Naklejone plakaty, taśmy, nalepki odpadają samoczynnie na skutek oddziaływania wiatru i deszczu lub można je w prosty sposób usunąć poprzez ręczne oderwanie.

Resztki klejów znajdujące się na zabezpieczonym podłożu oraz plakaty można usunąć np. za pomocą myjki wysokociśnieniowej strumieniem wody o temperaturze do 50°C i ciśnieniu do 100 bar. Po usunięciu plakatów, kleju, powłoka nie wymaga odnowienia.

### **Pielęgnacja powłoki antygraffiti:**

Powłokę antygraffiti KTX 06 można myć ręcznie przy użyciu szczotki z miękkim włosiem, lub za pomocą myjki wysokociśnieniowej szerokim strumieniem wody o ciśnieniu do 150 bar. przy użyciu preparatów chemicznych przeznaczonych do bieżącego mycia elewacji. Proces mycia elewacji najlepiej przeprowadzić poprzez wykonanie tzw. natrysku aktywnej piany, a następnie spłukaniu wodą pod ciśnieniem.

**Zużycie:**

Podstawową zasadą jest wykonanie 2 warstw powłoki antygraffiti.

Wydajność teoretyczna: **3 m<sup>2</sup>/L** (333 ml/m<sup>2</sup>) do **10 m<sup>2</sup>/L** (100 ml/m<sup>2</sup>)

Wydajność teoretyczna są to wartości orientacyjne określające skrajne ilości zużycia, które są różne w zależności od rodzaju zabezpieczanego podłoża.

Powierzchnie mało chłonne, gładkie:

**7 m<sup>2</sup>/L** (143 ml/m<sup>2</sup>) do **8 m<sup>2</sup>/L** (125 ml/m<sup>2</sup>), łącznie na dwie warstwy, np. farby elewacyjne.

Powierzchnie chłonne, nieporowate:

**3 m<sup>2</sup>/L** (333 ml/m<sup>2</sup>) do **6 m<sup>2</sup>/L** (167 ml/m<sup>2</sup>), łącznie na dwie warstwy, np. piaskowiec, wapień, beton.

Powierzchnie niechłonne gładkie:

do **9 m<sup>2</sup>/L** (111 ml/m<sup>2</sup>), łącznie na dwie warstwy,

do **10 m<sup>2</sup>/L** (100 ml/m<sup>2</sup>) jedna warstwa tylko dla ochrony antyplakatowej,

np. stal, ceramika, granit, powierzchnie malowane farbami proszkowymi.

Wydajność praktyczna - jest uzależniona od indywidualnych przypadków i zastosowań, w tym: warunków panujących podczas aplikacji, techniki nanoszenia, kształtu oraz chropowatości zabezpieczanej powierzchni, a także chłonności podłoża oraz strat nanoszenia.

W celu zwiększenia wydajności na powierzchniach chłonnych zalecane jest zastosowanie podkładu gruntującego:

PX 07: około 8,3 m<sup>2</sup>/L, (120 ml/m<sup>2</sup>), łącznie na dwie warstwy.

**Opakowania:**

Metalowe: 5 L, 10 L, 20 L.

Tworzywo sztuczne: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L.

**Przechowywanie:**

W temperaturze + 5 do + 28°C. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.

**Trwałość:**

12 miesięcy od daty produkcji w zamkniętym oryginalnym nieotwieranym opakowaniu.

**Czyszczenie narzędzi:**

Przed użyciem malowarki do natrysku, oczyścić ją wraz z przewodami z pozostałości np. farb i wody, ponieważ powłoka twardnieje pod wpływem wilgoci. Czyszczenie malowarki, przewodów należy wykonać natychmiast po użyciu, pozostawiona na dłuższy czas powłoka w malowarce lub jej niedokładne wyczyszczenie może doprowadzić do zablokowania węży natryskowych. Utwardzona powłoka może być usunięta tylko mechanicznie. Do czyszczenia urządzeń natryskowych przed i po pracy używać np. naftę. Inne rozpuszczalniki typu np. nitro powodują przyspieszone utwardzanie powłoki oraz mogą doprowadzić do zablokowania przewodów natryskowych.

Wałki i pędzle z reguły nie nadają się do wyczyszczenia i ponownego użycia.

**Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:**

Zwracać uwagę na otoczenie i stosować się do zasad pracy z chemikaliami. Preparat przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Podczas pracy nosić odpowiednie rękawice, okulary i ubranie ochronne. Stosować środki ochrony dróg oddechowych. Rękawice powinny być wykonane z kauczuku butylowego. Przy dłuższym kontakcie z produktem możliwe jest wysuszenie skóry.

**Oznakowanie:****NIEBEZPIECZEŃSTWO**

ADR/RID: preparat nie klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

**Dalsze informacje:**

Informację na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Powyższe informacje zostały sporządzone w naszym dziale produkcji według naszego stanu wiedzy i techniki stosowania, ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta. Z uwagi na rozliczne czynniki występujące przy stosowaniu produktu, użytkownik nie powinien odstępować od przeprowadzenia prób oraz na własną odpowiedzialność winien przestrzegać obowiązujące przepisy.

Data aktualizacji instrukcji: 20.10.2021 r.

Z wydaniem niniejszej Karty Technicznej poprzednie tracą ważność.